

FIȘĂ TEHNICĂ

**EFICIENȚA
ÎN CONSTRUCȚII**

VAR CELCO MĂCINAT INDUSTRIAL

VAR PENTRU CONSTRUCȚII CALCIC NESTINS CL 90-Q (R₅/R₄, P₁) CONFORM SR EN 459-1: 2011

Descriere produs

Varul CL 90-Q (R₅ / R₄, P₁) are un grad de finețe foarte ridicat și este obținut prin procesul de măcinare a varului nestins granulat. Noua tehnologie a cuptorului special conceput pentru acest tip de var permite dezvoltarea unei game largi de capacități reactive adaptate diverselor cerințe ale utilizatorilor de var măcinat.

Aplicații

Este utilizat în construcții, la fabricarea betonului celular autoclavizat, în siderurgie ori pentru realizarea terasamentelor de drumuri și a platformelor industriale, pentru fabricarea lianților rutieri utilizați la construcția de drumuri și căi ferate, în lucrări de tratare și stabilizare soluri, la tratarea nămolului din stațiile de epurare, etc.

Ambalare

Se livrează vrac, cu ajutorul autocisternelor.

Detalii tehnice

Performanțele atinse de acest produs sunt prevăzute în tabelul de mai jos:



CARACTERISTICI	UM	STANDARD DE ÎNCERCĂRI	VALORI DECLARATE
CaO + MgO	%	SR EN 459-2:2011	Min. 90
CO ₂	%		Max. 4
T ₆₀	min		Min. 5
Durata de stingere	min		Min. 20
Temperatura finală de stingere	°C		Min. 66
Rest pe sită 009 mm	%		Max. 4