

**DECLARATIE DE PERFORMANTA  
NR. C1-2-CPR**

1. **Produsul: Adeziv pentru placi ceramice pentru interior**  
**Cod unic de identificare: CELCOPLAC DDC1**
2. **Utilizare preconizata: Lipirea la interior a placilor ceramice absorbante**
3. **Producator: CELCO S.A Constanta, sos. Industriala nr. 5, 900147, tel 0241 677 320, fax 0241 636 711**
4. **Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei: 3**
5. **Standard armonizat: SR EN 12004+A1:2012**  
**Organism notificat : Laboratorul Central SA (NB 2011)**
6. **Performanta declarata:**

| Caracteristici esentiale                                      | Performanta | Specificatie tehnica armonizata |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Timp deschis, N/mm <sup>2</sup> , dupa 20 minute              | 0,58        | SR EN<br>12004+A1:2012          |
| Aderenta initiala, N/mm <sup>2</sup>                          | 0,75        |                                 |
| Aderenta la tractiune dupa imersare in apa, N/mm <sup>2</sup> | 0,86        |                                 |
| Alunecarea, mm                                                | 0,16        |                                 |
| Reactia la foc                                                | Clasa A1    |                                 |
| Substante periculoase                                         | NPD         |                                 |

7. **Performanta produsului identificat la punctul 1 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 6. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3.**

**Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:**

**Ing. Ion SECĂREANU**  
**Director Coordonator Administrativ**

**Julieta Negrisan**  
**Director Economic**

**Locul si data emiterii:**

Constanta  
01.03.2022

## **CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE – MEDIU - SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA**

S.C. CELCO S.A are certificat sistemul de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate in munca in conformitate cu standardele de referinta: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 de catre organismul de certificare **SRAC**. Aceste sisteme de management au scopul de a imbunatati continuu satisfactia clientilor, de a controla si minimaliza aspectele de mediu si riscurile de sanatate si securitate in munca pentru a contribui la cresterea continua a nivelului calitativ al produselor realizate, la prevenirea poluarii si economia de resurse, promovarea principiilor dezvoltarii durabile si pentru a preveni incidentele de munca si imbolnavirile profesionale.

### **INSTRUCTIUNI DE PUNERE IN OPERA**

**Descrierea produsului:** Pulbere de culoare gri compusa din ciment de calitate superioara, nisip cu granulatie selectiunata si aditivi usor redispersabili in apa.

#### **Preparare:**

Pulberea de adeziv se adauga in  $6 \pm 0,5$  l apa si se amesteca manual sau mecanic (agitator) circa 2 minute, pana la omogenizare. Se lasa timp de 5 minute si se reamesteca, mai energic, inca 1 minut pana ce pasta devine apta pentru folosire.

#### **Aplicare:**

Adezivul se poate aplica pe suprafete plane, solide, stabile, bine fixate, care nu prezinta impuritati, cum ar fi: grasimi, vopsele, uleiuri, ceara.

Denivelarile pana la 10 mm se pot repara cu adeziv CELCOPLAC DDC1, iar mai mari de 10 mm cu un mortar de reparatii, in ziua anterioara placarii.

Pentru suprafetele puternic absorbante (BCA, caramida, glet de ipsos, tencuieli var-ciment) este necesara amorsarea prealabila a suportului.

Adezivul se aplica pe suprafata suport de obicei cu un spaclu pentru a obtine un strat uniform, pieptanat apoi cu un spaclu dintat. Placile ceramice vor fi fixate inainte de a se forma o pelicula la suprafata adezivului, in timpul deschis specificat de maxim 15-20 minute. Dupa aplicarea placii, aceasta se va presa printr-o miscare circulara sau prin lovire cu un ciocan de cauciuc. Se va evita patrunderea pastei in rosturile dintre placi; mortarul proaspăt in exces se va inlatura dintre rosturi pentru a permite aplicarea chitului dupa circa 24 de ore.

Punerea in opera se va realiza la o temperatura de lucru de minim +5°C si maxim +35°C .

#### **Consum orientativ:**

3-5 kg/mp de zidarie la o grosime a stratului de 1-3 mm;

#### **Contraindicatii:**

Nu se amesteca cu ipsos, ciment, nisip, var, etc.

Dupa aplicare este contraindicata udarea adezivului cu apa pentru prelungirea timpului de deschidere deoarece se formeaza la suprafata un strat antiadeziv.

Nota: Se recomanda evitarea contactului cu pielea si ochii. In cazul in care s-a produs contactul accidental cu ochii, acestia se vor spala din abundenta si se va consulta un medic.